PATENT COOPERATION TREATY

| | | From th | e INTERNATIONAL BU | IREAU | |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| | PCT | VOSSIUS, Volker Holbeinstrasse 5 D-81679 München ALLEMAGNE | | | |
| | NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 08 November 1999 (08.11.99) | | | | |
| : | Applicant's or agent's file reference 95-2 PCT | | IMPORTANT NOTI | FICATION | |
| | International application No. PCT/DE99/00782 | | nal filing date (day/month/ye Narch 1999 (17.03.99) | ar) | |
| | The following indications appeared on record concerning: The applicant the inventor | the ager | the commo | on representative | |
| | Name and Address NIGU CHEMIE GMBH Postfach 16 20 D-84469 Waldkraiburg Germany | | State of Nationality DE Telephone No. | State of Residence DE | |
| | osimen, | | Facsimile No. Teleprinter No. | | |
| ing sangger and and green | | | | | |
| The said of the said | 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person | | change has been recorded the nationality | concerning: the residence | |
| | Name and Address NIGU CHEMIE GMBH | | State of Nationality DE | State of Residence DE | |
| | Postfach 16 55 D-84469 Waldkraiburg Germany | | Telephone No. | | |
| | , | | Facsimile No. | | |
| | | | Teleprinter No. | | |
| | 3. Further observations, if necessary: | | | | |
| | 4. A copy of this notification has been sent to: | | | | |
| | the International Searching Authority The International Preliminary Examining Authority | , | the designated Offices X the elected Offices con other: | | |
| | | A., eb ===== | Lofficer | | |
| | The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland | Authorized | S. Baharlou | | |
| | Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 | Telephone | No.: (41-22) 338.83.38 | | |

PATENT COOPERATION TREATY

| | From the INTERNATIONAL BUREAU |
|--|--|
| PCT | То: |
| NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2) | Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE |
| Date of mailing (day/month/year) 08 November 1999 (08.11.99) | in its capacity as elected Office |
| International application No. PCT/DE99/00782 | Applicant's or agent's file reference 95-2 PCT |
| International filing date (day/month/year) 17 March 1999 (17.03.99) | Priority date (day/month/year) 20 March 1998 (20.03.98) |
| Applicant GAST, Eduard et al | |
| 1. The designated Office is hereby notified of its election made X in the demand filed with the International Preliminary 05 October 1990 in a notice effecting later election filed with the International Preliminary 2. The election X was was not was not was not was not Rule 32.2(b). | date or, where Rule 32 applies, within the time limit under |
| The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 | Authorized officer S. Baharlou Telephone No.: (41-22) 338.83.38 |

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

ppy for th Elected Office (EO/US)

PATENT COOPERATION TREATY

00/646767

| A | | From 1 | the INTE | RNATIONAL B | UREAU |
|---|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| か PCT | | To: | | | |
| NOTIFICATION OF THE RECO | I | Krau Tho D-80 | LGER, Ad us & Wei omas-Win 0539 Mur .EMAGNE | isert mmer-Ring 15 nich | |
| 06 October 2000 (06.10.00) | | | | | |
| Applicant's or agent's file reference 95-2 PCT | | | | ORTANT NOTI | |
| International application No. PCT/DE99/00782 | | 17 N | | date (day/month/ye 99 (17.03.99) | ear) |
| | _ | X the ager | | | on representative |
| Name and Address VOSSIUS, Volker Holbeinstrasse 5 D-81679 München | | | State of I | Nationality ne No. | State of Residence |
| Germany | | ! | | 39-99-84 79-6 | |
| | | 1 | Facsimile | | |
| | | 1 | 49-8 | 89-99 84 79-79 ter No. | <u> </u> |
| | | a | | | |
| 2. The International Bureau hereby notifies th | | the following | change ha | s been recorded c | concerning: |
| the person X the name | X the add | - | the na | ationality | the residence |
| Name and Address HOLGER, Adam Kraus & Weisert | | | | Nationality | State of Residence |
| Thomas-Wimmer-Ring 15 D-80539 Munich | | 1 | Telephon 49-89 | e No. 9-290 600 | |
| Germany | | İ | Facsimile | | |
| | | | Teleprinte | | |
| 3. Further observations, if necessary: | | | | | |
| 4. A copy of this notification has been sent to: | | | | | |
| X the receiving Office | | Г | 一 _{the der} | signated Offices co | |
| the International Searching Authority | | [7 | ≓ : | cted Offices conce | |
| the International Preliminary Examining | J Authority | | other: | Aleu Omioss cocc | rnea |
| The International Bureau of WIPO | | Authorized o | officer | | |
| 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland | | | 1 | Ellen Moyse | |
| acsimile No.: (41-22) 740.14.35 | | Telephone N | | - | |

,

onal Application No PCT/DE 99/00782

FA. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 CO6D5/06 CO6B C06B23/00

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C06D C06B



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|---|--|--|
| X | DE 94 16 112 U (CONTEC - CHEMIEANLAGEN GMBH) 15 December 1994 (1994-12-15) page 3, line 12 - line 31; claims & DE 44 35 790 A cited in the application | 1,15-18 |
| X Y | WO 96 25375 A (ROYAL ORDNANCE PLC) 22 August 1996 (1996-08-22) page 4, line 5 - line 9; claims | 1-6,11, 18 12-14 |
| Y | US 5 035 757 A (D.R. POOLE) 30 July 1991 (1991-07-30) column 4, line 62 - line 64; claims; examples 1,4,5 column 5, line 21 - line 23 & EP 0 482 852 A cited in the application | 1,12-14, 18 |
| | -/ | |
| X Fur | ther documents are listed in the continuation of box C. | members are listed in annex. |
| "A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which | nent defining the general state of the art which is not died to understand invention document but published on or after the international date understand date date ent which may throw doubts on pnority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or priority date and cited to understand invention "X" document of particular cannot be considered involve an invention is cited to establish the publication date of another | dished after the international filing date do not in conflict with the application but do the principle or theory underlying the ular relevance; the claimed invention ared novel or cannot be considered to we step when the document is taken alone ular relevance; the claimed invention ared to involve an inventive step when the |

document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 24/08/1999 16 August 1999 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Schut, R

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Fax: (+31-70) 340-3016



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No PCT/DE 99/00782

| | | PC1/DE 99 | 700782 |
|------------|---|-----------|-----------------------|
| C.(Continu | ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | | Relevant to claim No. |
| Y | US 5 143 567 A (R.D. TAYLOR ET AL.) 1 September 1992 (1992-09-01) column 3, line 25 - line 35 column 4, line 59 - line 60 | | 1,18 |
| Υ | EP 0 661 253 A (MORTON INTERNATIONAL, INC.) 5 July 1995 (1995-07-05) page 3, line 14 - line 23; claims | | 1,18 |
| Y | EP 0 763 512 A (OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) 19 March 1997 (1997-03-19) page 4, line 17 - line 54; claims | | 1,18 |
| A | EP 0 659 714 A (MORTON INTERNATIONAL, INC.) 28 June 1995 (1995-06-28) page 3, line 1 - line 24; claims | | 1,18 |
| А | DE 195 05 568 A (DYNAMIT NOBEL AG) 22 August 1996 (1996-08-22) page 4, line 25 - page 5, line 10 page 4, line 19 - line 21 | | 7-10 |
| А | DE 44 01 214 C (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.) 2 March 1995 (1995-03-02) cited in the application claims | | 7-10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | · | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | • | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


1

INTERNATION... SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter onal Application No PCT/DE 99/00782

| Patent document cited in search report | | Publication date | | tent family ember(s) | Publication date |
|--|-----|------------------|--|--|--|
| DE 9416112 | U | 15-12-1994 | AT AU AU BR CA CN CZ DE WO DE EP ES HU JP PL SK | 178304 T 687895 B 7806694 A 9407761 A 2172822 A 1132501 A 9600887 A 4435790 A 9509825 A 59408048 D 0722429 A 2130448 T 76867 A 9503195 T 313943 A 45596 A | 15-04-1999 05-03-1998 01-05-1995 04-03-1997 13-04-1995 02-10-1996 14-08-1996 13-04-1995 13-04-1995 06-05-1999 24-07-1996 01-07-1999 29-12-1997 31-03-1997 05-08-1996 08-01-1997 |
| WO 9625375 | Α | 22-08-1996 | EP JP | 0809617 A 11503398 T | 03-12-1997 26-03-1999 |
| US 5035757 | A | 30-07-1991 | AU AU CA DE DE EP JP JP KR | 629512 B 8580991 A 2052966 A,C 69106667 D 69106667 T 0482852 A 2609385 B 4265292 A 9508200 B | 01-10-1992 30-04-1992 26-04-1992 23-02-1995 24-05-1995 29-04-1992 14-05-1997 21-09-1992 26-07-1995 |
| US 5143567 | A | 01-09-1992 | AT AU CA DE DE EP JP JP JP KR US | 137212 T 644307 B 2119892 A 2076614 A.C 69210145 D 69210145 T 0531032 A 2089410 T 2092905 C 5319967 A 7115983 B 9604029 B 5387296 A | 15-05-1996 02-12-1993 25-02-1993 24-02-1993 30-05-1996 19-09-1996 10-03-1993 01-10-1996 18-09-1996 03-12-1993 13-12-1995 25-03-1996 07-02-1995 |
| EP 661253 | A | 05-07-1995 | US AU CA DE DE JP JP | 5544687 A 668660 B 7595794 A 2134187 A 69413372 D 69413372 T 2698553 B 7206570 A | 13-08-1996 09-05-1996 03-08-1995 11-06-1995 22-10-1998 22-04-1999 19-01-1998 08-08-1996 |
| EP 763512 | A . | 19-03-1997 | JP JP JP JP | 8207695 A 8217587 A 8239205 A 8301682 A 9059082 A | 13-08-1996 27-08-1996 17-09-1996 19-11-1996 04-03-1997 |




INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

ional Application No PCT/DE 99/00782

| | | | | | . 33/00/82 |
|--|---|------------------|--|---|--|
| Patent document cited in search repor | t | Publication date | | Patent family member(s) | Publication date |
| EP 763512 | Α | | WO | 9623748 A | 08-08-1996 |
| EP 659714 | A | 28-06-1995 | US AU CA DE JP JP KR | 5529647 A 665156 B 7595594 A 2134189 A,C 69418008 D 2740461 B 7206571 A 136970 B | 25-06-1996 14-12-1995 29-06-1995 11-06-1995 27-05-1999 15-04-1998 08-08-1995 25-04-1998 |
| DE 19505568 | Α | 22-08-1996 | BR CA CN CZ WO EP JP PL | 9607444 A 2211579 A 1183758 A 9702621 A 9626169 A 0809616 A 11500098 T 321832 A | 30-06-1998 29-08-1996 03-06-1998 17-12-1997 29-08-1996 03-12-1997 06-01-1999 22-12-1997 |
| DE 4401214 | С | 02-03-1995 | DE EP US | 59400902 D 0666248 A 5542999 A | 28-11-1996 09-08-1995 06-08-1996 |





Translation 09/646767

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | · · | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Applicant's or agent's file reference 95-2 PCT | FOR FURTHER AC | | cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | | | |
| International application No. | International filing da | te (day/month/year) | Priority date (day/month/year) | | | |
| PCT/DE99/00782 | 17 March 199 | 99 (17.03.99) | 20 March 1998 (20.03.98) | | | |
| International Patent Classification (IPC) or n C06D 5/06, C06B 23/00 | ational classification an | d IPC | | | | |
| Applicant | | | | | | |
| | NIGU CHEN | MIE GMBH | | | | |
| | | | | | | |
| This international preliminary examples Authority and is transmitted to the appropriate to the appropri | mination report has be pplicant according to A | een prepared by this rticle 36. | International Preliminary Examining | | | |
| 2. This REPORT consists of a total of | 5 sheets, | including this cover s | heet. | | | |
| This report is also accompar been amended and are the backer (see Rule 70.16 and Section | asis for this report and/o | or sheets containing re | cion, claims and/or drawings which have extifications made before this Authority the PCT). | | | |
| These annexes consist of a to | otal ofs | sheets. | | | | |
| 3. This report contains indications relat | ting to the following ite | ms: | | | | |
| I Basis of the report | | | | | | |
| II Priority | | | | | | |
| III Non-establishment | of opinion with regard | to novelty, inventive | step and industrial applicability | | | |
| IV Lack of unity of in | vention | | | | | |
| V Reasoned statemen citations and expla | nt under Article 35(2) we nations supporting such | ith regard to novelty, it statement | inventive step or industrial applicability; | | | |
| VI Certain documents | cited | | | | | |
| VII Certain defects in t | the international applica | tion | | | | |
| VIII Certain observation | VIII Certain observations on the international application | | | | | |
| | | | | | | |
| Date of submission of the demand | | Date of completion of | of this report | | | |
| 05 October 1999 (05.1) | 0.99) | _ | June 2000 (26.06.2000) | | | |
| | | | | | | |
| Name and mailing address of the IPEA/EP | | Authorized officer | | | | |
| Facsimile No. | | Telephone No. | | | | |



International application No.

PCT/DE99/00782

| I. Basis of the report | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 1. This repor | t has been drawn of le 14 are referred to | n the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed" | which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): | | | | |
| | the international | application as originally filed. | | | | | |
| \boxtimes | the description, | pages1-25 | , as originally filed, | | | | |
| | | pages | , filed with the demand, | | | | |
| | • | pages | , filed with the letter of, | | | | |
| | | pages | , filed with the letter of | | | | |
| \boxtimes | the claims, | Nos. | , as originally filed, | | | | |
| | | Nos. | , as amended under Article 19, | | | | |
| | | Nos. | , filed with the demand, | | | | |
| | | Nos. <u>1-16</u> | , filed with the letter of 27 April 2000 (27.04.2000) | | | | |
| | | Nos. | , filed with the letter of | | | | |
| | the drawings, | sheets/fig | , as originally filed, | | | | |
| | | sheets/fig | , filed with the demand, | | | | |
| | | sheets/fig | , filed with the letter of, | | | | |
| | | sheets/fig | , filed with the letter of | | | | |
| 2. The amend | ments have resulte | ed in the cancellation of: | | | | | |
| | the description, | pages | | | | | |
| | the claims, | Nos | · | | | | |
| | the drawings, | sheets/fig | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. This to go | report has been es beyond the disclo | stablished as if (some of) the amore as filed, as indicated in the | endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)). | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. Additional | observations, if ne | cessary: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Intermonal application No.
PCT/DE 99/00782

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
 citations and explanations supporting such statement

| . Statement | | | |
|-------------------------------|--------|----------|-------|
| Novelty (N) | Claims | 1-16 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | 5-8 | YES |
| | Claims | 1-4,9-16 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-16 | YES |
| | Claims | | NO NO |

2. Citations and explanations

In this international preliminary examination report, reference is made to the following documents (D) cited in the search report. The numbering will be maintained in further proceedings:

D1: WO-A-9625375 (Royal Ordnance PLC)

D2: EP-A-659714 (Morton International, INC.)

D3: EP-661253 (Morton International, INC.)

D4: US-A-5035757 (Donald R. Poole)

D5: US-A-5143567 (R.D. Taylor et al.)

D6: DE-A-19505568 (Dynamit Nobel AG)

D7: DE-U-9416112.7 (Contec-Chemieanlagen GmbH)

D8: EP-A-763512 (Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha)

1) Novelty

- 1a) The specific surface areas of the chemically inert slag traps, features of independent Claim 1, are not disclosed in references D1-D8. Therefore, the subject matter of independent Claims 1 and 16 is considered novel and meets the requirements of PCT Article 33(2).
- 1b) Dependent Claims 2-15 have additional features which,


Internal application No.
PCT/DE 99/00782

together with the features of Claim 1, constitute a novel subject and, therefore, meet the requirements of PCT Article 33 (2).

2) Inventive step

Features of independent Claim 1

- 2a1) D1 (cf. Claim 5 and p. 4, lines 5-9) discloses an air bag gas generating propellant comprising nitroguanidine, an alkali or alkaline-earth nitrate and Al_2O_3 , preferably finely dispersed.
- 2a2) D2 (cf. Examples 1-3) discloses air bag gas generating propellants comprising aminotetrazole, strontium nitrate and Al_2O_3 with a particle size of 30nm.
- 2a3) The use of very finely dispersed metallic oxides as slag traps to reduce toxic components in the gaseous combustion products is known from D8 (cf. p. 4, lines 17-54).
- 2a4) The use of highly dispersed metallic oxides as slag traps is known from D8 (p. 3, lines 12-16).
- 2a5 Components C disclosed in Claim 1 are known from D1 (cf. Claim 1), D2 (cf. examples 1-3), D4 (cf. column 4, lines 62-64) and/or D5 (cf. column 3, lines 25-35 and column 4, lines 59-60).
- 2a6) Although the specific surfaces, features of Claim 1, are not explicitly disclosed in D1-D8, a person skilled in the art would use highly dispersed slag traps in gas generating propellants without being inventive, with respect to the prior art described in D1, D2, D7 and D8. Therefore, the subject matter of Claims 1 and 16 cannot be




Internal application No.
PCT/DE 99/00782

considered to involve an inventive step (PCT Article 33(3)).


2b) Features of the dependent claims

- 2b1) The quantitative specifications for components A, B and C, features of Claims 2 and 10, are known from D1 (cf. Claim 6), D2 (cf. Examples 1-3) and/or D7 (cf. Claim 2).
- 2b2) Components A disclosed in Claim 3 are known from D1 (cf. Claim 1), D2 (cf. Examples 1-3) and/or D3 (cf. Claim 2).
- 2b3) Components B disclosed in Claim 4 are known from D1 (cf. p. 4, lines 5-9).
- 2b4) The feature of Claim 9 cannot be considered to involve an inventive step in the light of the prior art mentioned in D1 (cf. p. 4, lines 5-9 and Claim 4) and D4 (cf. column 4, lines 62-64).
- 2b5) Components D disclosed in Claim 11 and the quantitative specifications, features of Claim 12, are known from D4 (cf. Claims 1 and 5).
- 2b6) Components E disclosed in Claims 13-15 are known from D7 (cf. p. 4, lines 19-23).
- 2b7) Dependent Claims 2-4, 9-15 do not seem to contain any additional features which, together with the features of any claim, besides Claims 5-8, to which Claims 2-4, 9-15 refer back, could result in a subject matter based on an inventive step. Therefore, dependent Claims 2-4, 9-15 do not satisfy the requirements of PCT Article 33(3).



Internation No.
PCT/DE 99/00782

2c) The features of Claims 5-8 are not disclosed in the cited prior art. Only the use of platinum metals in gas generating propellants is known from D6 (cf. p. 4, lines 49-53 and Claim 14). The features of Claims 5-8 are considered inventive and, therefore, meet the requirements of PCT Article 33(3).



WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C06D 5/06, C06B 23/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/48843

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

30. September 1999 (30.09.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/00782

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. März 1999 (17.03.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 12 372.8

20. März 1998 (20.03.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): NIGU CHEMIE GMBH [DE/DE]; Postfach 16 20, D-84469 Waldkraiburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GAST, Eduard [DE/DE]; Marktplatz 27, D-84559 Kraiburg am Inn (DE). SCHMID, Bernhard [DE/DE]; Lauterbach 15, D-84431 Heldenstein (DE). SEMMLER, Peter [DE/DE]; Lärchenstrasse 16, D-84544 Aschau am Inn (DE).

(74) Anwälte: VOSSIUS, Volker usw.; Holbeinstrasse 5, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist: Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

(54) Title: PROPELLANTS FOR GAS GENERATOR

(54) Bezeichnung: GASGENERATORTREIBSTOFFE

(57) Abstract

The present invention relates to solid propellants for gas generators (gas-generating mixtures), wherein said propellants are mainly intended for use in propelling charges for gas generators used in airbags or seat-belt pre-tensioning devices. The solid propellants for gas generators further include an essentially chemically-inert slag trap which has a high fusion point and a good dispersion, wherein said slag trap acts as an inner filter and globally prevents the formation of powder particles as well as their exit from the housing of the gas generator. A portion of the slag trap having a good dispersion may be used as a carrier substance for catalyst metals.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft feste Gasgeneratortreibstoffe (gaserzeugende Mischungen), hauptsächlich für Gasgeneratortreibsätze für Airbags und Gurtstraffer auf Basis von stickstoffreichen und möglichst kohlenstoffarmen Brennstoffen, wobei die festen Gasgeneratortreibstoffe zusätzlich einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger in hochdisperser Form enthalten, der als internes Filter wirkt und die Entstehung und den Austritt von staubförmigen Teilchen aus dem Gasgeneratorgehäuse weitgehend verhindert. Ein Teil des hochdispersen Schlackenfängers kann als Trägersubstanz für Katalysatormetalle dienen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL | Albanien | ES | Spanien | LS | Lesotho | SI | Slowenien |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------|
| AM | Armenien | FI | Finnland | LT | Litauen | SK | Słowakei |
| AT | Österreich | FR | Frankreich | LU | Luxemburg | SN | Senegal |
| AU | Australien | GA | Gabun | LV | Lettland | SZ | Swasiland |
| ΑZ | Aserbaidschan | GB | Vereinigtes Königreich | MC | Monaco | TD | Tschad |
| BA | Bosnien-Herzegowina | GE | Georgien | MD | Republik Moldau | TG | Togo |
| BB | Barbados | GH | Ghana | MG | Madagaskar | TJ | Tadschikistan |
| BE | Belgien | GN | Guinea | MK | Die ehemalige jugoslawische | TM | Turkmenistan |
| BF | Burkina Faso | GR | Griechenland | | Republik Mazedonien | TR | Türkei |
| BG | Bulgarien | HU | Ungarn | ML | Mali | TT | Trinidad und Tobago |
| BJ | Benin | IE | Irland | MN | Mongolei | UA | Ukraine |
| BR | Brasilien | IL | Israel | MR | Mauretanien | UG | Uganda |
| BY | Belarus | IS | Island | MW | Malawi | US | Vereinigte Staaten von |
| CA | Kanada | IT | Italien | MX | Mexiko | | Amerika |
| CF | Zentralafrikanische Republik | JP | Japan | NE | Niger | UZ | Usbekistan |
| CG | Kongo | KE | Kenia | NL | Niederlande | VN | Vietnam |
| CH | Schweiz | KG | Kirgisistan | NO | Norwegen | YU | Jugoslawien |
| CI | Côte d'Ivoire | KP | Demokratische Volksrepublik | NZ | Neuseeland | ZW | Zimbabwe |
| CM | Kamerun | | Korea | PL | Polen | | |
| CN | China | KR | Republik Korea | PT | Portugal | | |
| CU | Kuba | KZ | Kasachstan | RO | Rumänien | | |
| CZ | Tschechische Republik | LC | St. Lucia | RU | Russische Föderation | | |
| DE | Deutschland | LI | Liechtenstein | SD | Sudan | | |
| DK | Dänemark | LK | Sri Lanka | SE | Schweden | | |
| EE | Estland | LR | Liberia | SG | Singapur | | |

10

15

GASGENERATORTREIBSTOFFE

Die Erfindung betrifft feste Gasgeneratortreibstoffe (gaserzeugende Mischungen), hauptsächlich für Gasgeneratortreibsätze für Airbags und Gurtstraffer auf Basis von stickstoffreichen und möglichst kohlenstoffarmen Brennstoffen, wobei die festen Gasgeneratortreibstoffe zusätzlich einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger in hochdisperser Form enthalten, der als internes Filter wirkt und die Entstehung und den Austritt von staubförmigen Teilchen aus dem Gasgeneratorgehäuse weitgehend verhindert.

- Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zum Abfangen der flüssigen bzw. festen Verbrennungsprodukte bzw. staubförmigen Schlackenteile innerhalb des Gasgeneratortreibsatzes unmitttelbar bei der Entstehung, so daß man mit einem einfach strukturierten Filterpaket im Gasgeneratorgehäuse auskommt.
- Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung von Katalysatoren auf der Basis von Platinmetallen (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt) oder Metallegierungen aus Platinmetallen oder Kupfer auf den Schlackenfängern als Träger in festen Gasgeneratortreibstoffen, insbesondere die Verwendung in festen Gasgeneratortreibsätzen für Airbags.
- Ein Airbag besteht im wesentlichen aus einem Gasgeneratorgehäuse, das mit dem Gasgeneratortreibsatz, in der Regel in Tablettenform, gefüllt ist, und einem Initialzünder (squib) zur Zündung des Gasgeneratortreibsatzes, sowie einem Gassack. Geeignete Zünder sind beispielsweise in der US-PS 4,931,111 beschrieben. Der zunächst kleingefaltete Gassack wird nach der Initialzündung von den beim Abbrand des Gasgeneratortreibsatzes entstehenden Gasen gefüllt und erreicht in einem Zeitraum von etwa 10-50 ms sein volles Volumen. Der

99/48843 PCT/DE99/00782

Austritt von heißen Funken, Schmelzen oder Festkörpern aus dem Gasgenerator in den Gassack muß weitgehend verhindert werden, da er zu einer Zerstörung des Gassacks oder zur Verletzung von Fahrzeuginsassen führen könnte. Dies wird durch Binden und Filtrieren der Schlacke erreicht, die bei der Verbrennung des Gasgeneratortreibsatzes entsteht.

5

10

Herkömmliche Gasgeneratortreibsätze für die Verwendung in Airbags auf der Basis von Natriumazid sind seit längerem bekannt. Die Verwendung des hochtoxischen Natriumazids erfordert jedoch ein aufwendiges und kostspieliges Herstellungsverfahren der Gasgeneratortreibsätze. Zudem führt die weltweit ständig zunehmende Zahl von nicht abgebrannten Gasgeneratortreibsätzen in Alt-Kraftfahrzeugen zu einem Entsorgungs- und Sicherheitsproblem.

In den vergangenen Jahren wurden daher Anstrengungen unternommen, geeignete Ersatzstoffe für Natriumazid zu finden.

Aus der DE-A-44 35 790 sind Gasgeneratortreibstoffe auf der Basis von Guanidinverbindungen auf geeigneten Trägern bekannt, die im wesentlichen ein verbessertes Abbrandverhalten und eine verbesserte Schlackenbildung aufweisen. Die DE-A-44 35 790 gibt keine Hinweise auf die Verwendung von hochschmelzenden, im wesentlichen inerten Schlackenfängern in hochdisperser Form oder von Katalysatoren in Gasgeneratortreibsätzen.

20

25

30

Aus der EP-B-0 482 852 und dem dort zitierten Stand der Technik sind azidfreie Gasgeneratortreibsätze, insbesondere für Airbags, bekannt. Die in der EP-B-0 482 852 beschriebene, gaserzeugende Mischung enthält a) einen Treibstoff, ausgewählt aus Aminotetrazol, Tetrazol, Bitetrazol und Metallsalzen dieser Verbindungen und Triazolverbindungen und Metallsalzen von Triazolverbindungen; b) eine sauerstoffhaltige Oxidationsverbindung, ausgewählt aus Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Lanthanid- und Ammoniumnitraten und -perchloraten und Alkalimetall- und Erdalkalimetallchloraten und -peroxiden; und entweder c) ein Hochtemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Erdalkalimetalloxiden, -hydroxiden, -carbonaten, -oxalaten, -peroxiden, -nitraten, -chloraten und -perchloraten und Erdalkalimetallsalzen von Tetrazolen, Bitetrazolen und Triazolen, und d) ein Niedertemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Siliciumdioxid, Boroxid, Vanadiumpentoxid, natürlich vorkommenden Tonen und Talken, Alkalimetallsilikaten, -boraten, -carbonaten,

-nitraten, -perchloraten und -chloraten und Alkalimetallsalzen von Tetrazolen, Bitetrazolen und Triazolen; oder e) ein Hochtemperatur-Schlackenbildungsmaterial, ausgewählt aus Übergangsmetalloxiden, -hydroxiden, -carbonaten, -oxalaten, -peroxiden, -nitraten, -chloratenund perchloraten; und f) ein Niedertemperatur-Schlackenbildungsmaterial, welches Siliciumdioxid ist; wobei die Menge von d) oder f) ausreicht, um zur Bildung einer kohärenten Masse oder Schlacke zu führen, aber nicht so hoch ist, daß eine Flüssigkeit mit niederer Viskosität entsteht, wobei es sich versteht, daß ein einzelnes Material für mehr als eine der Kategorien dienen kann.

Der wesentliche Vorteil eines derartigen Gasgeneratortreibsatzes liegt in der günstigen Bildung einer Schlacke, die leicht von den gebildeten gasförmigen Abbrandprodukten abfiltriert werden kann. Ein weiterer Vorteil besteht in der hohen Gasausbeute.

Nachteile derartiger Gasgeneratortreibsätze sind jedoch, daß hinsichtlich der Bereitstellung eines Gasgeneratortreibsatzes mit einer möglichst günstigen Schlackenbildung Kompromisse beim Abbrandverhalten (Abbrandgeschwindigkeit), bei der Gasbildung, den Eigenschaften hinsichtlich der Herstellung der Pellets und anderen Verfahrensfaktoren und insbesondere bei der Gasqualität, d.h. dem Anteil von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten eingegangen werden mußten. Weiterhin ist die Anzahl der geeigneten Treibstoffe relativ begrenzt.

20

25

30

5

10

15

In der EP-B-0 482 852 gibt es keine Hinweise darauf, wie diese Probleme durch eine Modifizierung der Zusammensetzung des Gasgeneratortreibsatzes gelöst werden können.

In der US-PS 4,948,439 wird von dem gleichen Erfinder auf die Problematik hinsichtlich der Bildung von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bei der Verwendung von Azid-Ersatzstoffen, wie Tetrazolverbindungen (z.B. Aminotetrazol und dessen Metallsalze) und deren Gemische in Gasgeneratortreibsätzen hingewiesen.

In der US-PS 4,948,439 wird jedoch kein Lösungsvorschlag beschrieben, wie der Anteil an toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bei der Verbrennung von Gasgeneratortreibsätzen, die als Treibstoff Tetrazol- oder Triazolverbindungen, deren Metallsalze oder Gemische davon enthalten, reduziert werden könnte. Vielmehr wird ein Verfahren zum Aufblasen eines

Airbags beschrieben, bei dem zunächst ein Primärgasgemisch durch die Zündung eines Gasgeneratortreibsatzes entsteht, der als Treibstoff mindestens eine Tetrazol- oder Triazolverbindung enthält und dieses Primärgemisch wird durch Vermischen mit Umgebungsluft derart verdünnt, daß der Gehalt an toxischen gasförmigen Abbrandprodukten aus dem Primärgasgemisch auf ein toxikologisch akzeptables Maß gesenkt wird.

5

10

15

20

Das Vermischen mit der Umgebungsluft führt zu einer Verkomplizierung (Größe, Aufbau, etc.) des gesamten Airbag-Systems. Problematisch ist die Geschwindigkeit, mit der der Airbag aufgeblasen werden muß (10-50 ms), wenn zusätzlich noch Umgebungsluft angesaugt werden muß.

Aus der DE-C-44 01 213 sind gaserzeugende Mischungen aus einem Brennstoff, einem Oxidator, einem "Katalysator" und einem Kühlmittel, dadurch gekennzeichnet, daß der Oxidator Cu(NO₃)₂·3Cu(OH)₂ und der Katalysator ein Metalloxid oder eine Metalloxidmischung oder ein Metallmischoxid ist, bekannt.

Aus der DE-C-44 01 214 sind zudem gaserzeugende Mischungen ähnlicher Zusammensetzungen bekannt, bei denen der Katalysator aus einem Metall oder einer Metallegierung, vorzugsweise einem pyrophoren Metall oder einer pyrophoren Metallegierung auf einem Träger besteht. Bei dem Träger handelt es sich um ein Silikat, vorzugsweise ein Schicht- oder Gerüstsilikat. Als Metall hat sich insbesondere Ag bewährt. Zu den bekannten verwendeten Brennstoffen zählen Triaminoguanidinnitrat (TAGN), Nitroguanidin (NIGU bzw. NQ), 3-Nitro-1,2,3-triazol-5-on und insbesondere Diguanidinium-5,5'-azotetrazolat (GZT).

Der wesentliche Vorteil der in den beiden vorstehenden deutschen Patentschriften beschriebenen gaserzeugenden Mischungen soll in der Herabsetzung der Verbrennungstemperatur und in der Erhöhung der Abbrandgeschwindigkeit liegen.

Die in der DE-C-44 01 213 und DE-C-44 01 214 beschriebenen gaserzeugenden Mischungen enthalten keine niedrig- und hochschmelzenden Schlackenbildner bzw. keine erfindungsgemäßen Schlackenfänger, vielmehr wird dort behauptet, daß auf Schlackenbildner verzichtet werden kann.

Entgegen dieser Behauptung haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung gefunden, daß die Verwendung von niedrig- und hochschmelzenden Schlackenbildnern, insbesondere der erfindungsgemäßen Schlackenfänger eine deutliche Reduzierung von toxischen gasförmigen Abbrandprodukten bewirkt. Ein Teil des hochschmelzenden erindungsgemäßen Schlackenfängers kann hierbei als Träger für ein Platinmetall bzw. für eine Metallegierung aus Platinmetallen und somit als Katalysatorbestandteil fungieren.

5

10

15

20

25

30

In den beiden vorstehend genannten deutschen Patentschriften wird der Begriff "Katalysator" in einem erweiterten Sinn verwendet und stellt einen aktiven Reaktionsbestandteil dar, der selbst umgesetzt werden kann und reaktionslenkend und/oder reaktionsbeschleunigend wirkt.

Es handelt sich demnach nicht um einen Katalysator im eigentlichen Sinn, da ein Katalysator bei einer Umsetzung keinen Reaktionsbestandteil darstellt. Ein Katalysator im eigentlichen Sinn wird bei Umsetzungen nicht verbraucht, d.h. nicht umgesetzt.

Zur Definition des Katalysators gehört ferner, daß dieser in einer nur sehr geringen Konzentration dem Reaktionsgemsich beigemengt wird. In den beiden deutschen Patentschriften beträgt jedoch der Anteil an "Katalysator" in der gaserzeugenden Mischung bis zu 30 Massen-% und ist damit wesentlicher, auch anteilsmäßig, Bestandteil der gaserzeugenden Mischung.

Aus dem zuvor gesagten ergibt sich, daß in der DE-C-44 01 213 und DE-C-44 01 214 zwar der Begriff "Katalysator" verwendet wird, aber, wie dies auch in den beiden Patentschriften angedeutet ist, die Bedeutung nicht mit der herkömmlichen Definition eines Katalysators übereinstimmt.

Der vorliegenden Erfindung liegt gegenüber dem Stand der Technik die Aufgabe zugrunde, verbesserte Gasgeneratortreibstoffe, insbesondere für Airbags bereitzustellen, deren Abbrandverhalten sich gezielt einstellen läßt und die insbesondere die Entstehung von

toxischen Gasen und von lungengängigen, staubförmigen Anteilen, die aus dem Gasgeneratorgehäuse austreten können, auf ein Minimum beschränken.

Die aus den Gasgeneratortreibstoffen hergestellten Gasgeneratortreibsätze sollen thermisch stabil, gut anzündbar, schnell - auch bei niedriger Temperatur - brennend und gut lagerfähig sein und eine hohe Gasausbeute gewährleisten. Zudem sollen diese Gasgeneratortreibsätze eine Verkleinerung, Reduzierung der Anzahl der Komponenten oder Vereinfachung der Gasgeneratorgehäuse und somit deren Gewichtsverminderung im Vergleich zu bekannten Generatoren ermöglichen.

10

5

Erfindungsgemäß werden diese Aufgaben durch einen Gasgeneratortreibstoff gelöst, umfassend

- mindestens einen Brennstoff aus der Gruppe umfassend Guanidiniumnitrat (GUNI; (A) Ammoniumdicyanamid, Natriumdicyanamid (Na-DCA), GuNO₃), Dicyanamid, 15 Kupferdicyanamid, Zinndicyanamid, Calciumdicyanamid (Ca-DCA), (GDCA), Aminoguanidiniumbicarbonat (AGB), Guanidiniumdicyanamid (AGN), Triaminoguanidiniumnitrat (TAGN), Nitroguanidin Aminoguanidiniumnitrat (NIGU), Dicyandiamid (DCD), Azodicarbonamid (ADCA) sowie Tetrazol (HTZ), 5-Aminotetrazol (ATZ), 5-Nitro-1,2,4-triazol-3-on (NTO), deren Salze und deren Gemische, 20
 - (B) mindestens ein Alkali- oder Erdalkalinitrat oder Ammoniumnitrat, -chlorat oder -perchlorat,
- 25 (C) mindestens einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger, ausgewählt aus der Gruppe umfassend Al₂O₃, TiO₂ und ZrO₂ in hochdisperser Form oder Gemische davon, und
- gegebenenfalls (D) mindestens einen Schlackenbildner, ausgewählt aus Alkali- und Erdal30 kalimetallcarbonaten und -oxiden, Silikaten, Aluminaten und Aluminiumsilikaten,
 Eisen(III)oxid sowie Siliciumnitrid (Si₃N₄), das beim Abbrand Stickstoff (N₂) und
 Siliciumdioxid (SiO₂) zur Weiterreaktion liefert und

gegebenenfalls (E) mindestens ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel.

Bevorzugte Brennstoffe (Komponente (A)) sind Nitroguanidin (NIGU), 5-Aminotetrazol (ATZ), Dicyandiamid (DCD), Dicyanamid, deren Salze, insbesondere Natrium- und Calciumdicyanamid und Guanidiniumnitrat, und deren Gemische. Diese sind praktisch ungiftig, nicht hygroskopisch, wenig wasserlöslich, thermisch stabil, bei niedriger Temperatur verbrennend und von geringer Schlag- und Reibempfindlichkeit. Die Gasausbeute bei der Verbrennung ist hoch, wobei ein großer Anteil an Stickstoffgas entsteht.

5

15

20

25

30

Alkali- (Li, Na, K) und Erdalkalisalze (Mg, Ca, Sr, Ba) sind Beispiele für geeignete Salze von 5-Aminotetrazol.

Als Oxidationsmittel, Komponente (B), können Alkali- oder Erdalkalinitrate (wie Lithiumnitrat, Natriumnitrat, Kaliumnitrat, Magnesiumnitrat, Calciumnitrat, Strontiumnitrat oder Bariumnitrat), Ammoniumnitrat, Alkali- oder Erdalkalichlorate oder -perchlorate (wie Lithium-Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumchlorat und Lithium-, Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumperchlorat) sowie Ammoniumperchlorat und deren Gemische verwendet werden. Vorzugsweise wird Kaliumnitrat und Strontiumnitrat verwendet. Strontiumnitrat ist nicht hygroskopisch, nicht toxisch und ermöglicht beim Abbrand eine hohe Gasausbeute. Kaliumnitrat weist zusätzlich eine niedrige Abbrandtemperatur auf.

Als hochschmelzende, im wesentlichen chemisch inerte Schlackenfänger, Komponente (C), können z.B. Al₂O₃, TiO₂ und ZrO₂ in hochdisperser Form oder Gemische davon verwendet werden. Besonders bevorzugt sind Al₂O₃ mit einer BET-Oberfläche (in Anlehnung an DIN 66131) von 100 +/- 15 m²/g (Smp-Punkt ca. 2050°C), TiO₂ mit einer BET-Oberfläche von 50 +/- 15 m²/g (Smp-Punkt ca. 1850°C) und ZrO₂ mit einer BET-Oberfläche von 40 +/- 10 m²/g (Smp-Punkt ca. 2700°C). Diese hochdispersen Oxide sind z.B. unter den Handelsnamen Aluminiumoxid C, Titanoxid P25 und VP Zirkonoxid (Degussa AG) im Handel erhältlich.

Diese pyrogenen Oxide werden durch Umsetzung der Metallchloride mit H₂ und O₂ im entsprechenden Molverhältnis durch Gasphasenreaktion (Flammenhydrolyse) hergestellt. Sie

PCT/DE99/00782

haben keine Poren und definierte Agglomerate, wie dies sonst bei der Herstellung im Naßverfahren der Fall ist.

Unter Schlackenfänger (Komponente (C)) im Sinne der vorliegenden Erfindung versteht man hochschmelzende, im wesentlichen chemisch inerte Metalloxide in hochdisperser Form, d.h. diese Oxide weisen eine gegenüber den Oxiden in ihrer herkömmlichen Form sehr viel größere Oberfläche auf.

Zum Beispiel weisen herkömmliches Al_2O_3 als α -Oxid eine BET-Oberfläche von nur 5-10 m²/g, herkömmliches Pigment-Ti O_2 eine BET-Oberfläche von nur 5-10 m²/g und herkömmliches ZrO_2 eine BET-Oberfläche von nur 3-8 m²/g (für Feuerfest-Produkte) auf, wohingegen die in den Gasgeneratortreibsätzen der vorliegenden Erfindung verwendeten Metalloxide BET-Oberflächen von etwa 40 bis etwa 100 m²/g, besonders bevorzugt etwa 50 bis etwa 100 m²/g und insbesondere etwa 100 m²/g aufweisen.

15

10

Ferner zeichnen sich die Schlackenfänger der vorliegenden Erfindung durch ihren hohen Schmelzpunkt von etwa 1850 bis etwa 2700°C aus. Diese hohen Schmelzpunkte führen dazu, daß die Schlackenfänger während der Umsetzung nicht schmelzen und somit als Feststoffe fungieren.

20

25

30

Des weiteren handelt es sich bei den Schlackenfängern der vorliegenden Erfindung um im wesentlichen chemisch inerte Verbindungen, d.h. die Schlackenfänger der vorliegenden Erfindung beteiligen sich nicht bei der Verbrennungsreaktion der Gasgeneratortreibsätze an chemischen Umsetzungen oder nur in einem geringen Maß an der Oberfläche der als Schlackenfänger dienenden Metalloxide. Die hochaufgelösten Raumgitter, d.h. die große innere Oberfläche von z.B. Al₂O₃, TiO₂ oder ZrO₂ bewirkt einerseits durch ihre Inaktivität die Abkühlung der Verbrennungsprodukte und lagert andererseits speziell flüssige und/oder feste Schlackenteile bzw. Partikel an, die bei der Verbrennung entstehen. Auf diese Weise bleibt die Tablettenform, in der die Gasgeneratortreibsätze verwendet werden, während und nach dem Abbrand erhalten bzw. es lassen sich eventuell entstandene Bruchstücke leicht filtern. Das heißt, es bilden sich kaum Stäube, die bei der Verbrennung aus dem Gasgeneratortreibsatz und somit aus dem Gasgeneratorgehäuse austreten könnten. Die Schlackenfänger wirken

somit als internes Filter in den Gasgeneratortreibsätzen selbst, und verhindern somit weitgehend die Entstehung und den Austritt von staubförmigen Schlackenteilen aus dem Gasgeneratorgehäuse, wodurch auch eine wesentliche Filtervereinfachung des Gasgeneratorgehäuses erreicht wird, da auf zusätzliche (mechanische) Feinfilter im Gasgeneratorgehäuse teilweise verzichtet werden kann. Dies führt auch zu einer vorteilhaften Gewichtseinsparung beim Airbag-Gasgenerator.

Gleichzeitig wird durch die Bildung von Schlacken das Entstehen von lungengängigen staubförmigen Anteilen vermindert, die aus dem Gasgenerator eines Airbags austreten könnten. Lungengängige staubförmige Teilchen haben einen Durchmesser von etwa 6 μ m oder kleiner.

Wahlweise können als Schlackenbildner, Komponente (D) Alkalimetall- und Erdalkalimetallcarbonate (wie Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Strontiumcarbonat oder Bariumcarbonat), Alkalimetall- oder Erdalkalimetalloxide (wie Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium-, Strontium- oder Bariumoxid), Silikate (wie Hectorit), Aluminate (wie Natrium-beta-aluminat (Na₂O₁₁Al₂O₃) oder Tricalciumaluminat (Ca₃Al₂O₆)) oder Aluminiumsilikate (wie Bentonite oder Zeolithe) oder Eisen(III)oxid oder deren Gemische verwendet werden.

20

25

30

5

10

15

Komponente (D) dient dazu, beim Abbrand des Gasgeneratortreibstoffs eine leicht filtrierbare Schlacke zu bilden.

Die Schlackenbildner, Komponente (D), können zusätzlich noch als Kühlmittel wirken. Die Silikate, Aluminate und Aluminiumsilikate reagieren mit den Alkalimetall- und Erdalkalimetalloxiden, die beim Abbrand entstehen.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung von Katalysatoren auf der Basis von Platinmetallen (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt) oder Metallegierungen aus Platinmetallen oder Kupfer auf den hochdispersen Schlackenfängern als Träger, in den festen Gasgeneratortreibstoffen der vorliegenden Erfindung, insbesondere die Verwendung in festen Gasgeneratortreibsätzen für Airbags.

20

25

30

Ein Teil des Schlackenfängers (Komponente (C)) kann als Träger dienen, auf dem ein Platinmetall oder eine Metallegierung aus Platinmetallen oder Kupfer in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke aufgebracht ist.

Platinmetalle sind Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Palladium (Pd) und Platin (Pt). Die Katalysatoren, die in der vorliegenden Erfindung verwendet werden, basieren vorzugsweise auf Rh, Pd oder Pt und insbesondere auf Pt.

Beispiele für Metallegierungen aus Platinmetallen sind alle katalytisch wirksamen Metallegierungen der vorstehend genannten Platinmetalle, vorzugsweise Pt/Pd- und Pt/Rh-Legierungen.

Die Metalle oder Metallegierungen aus Platinmetallen sind in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke, vorzugsweise in einer einatomigen Schicht ("monolayer") auf dem Träger aufgebracht.

Die Katalysatoren sind in nur katalytischen Mengen im Gasgeneratortreibsatz enthalten. Ihr Gewichtsanteil an der Komponente (C) beträgt 0,1-5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2-1,2 Gew.-% der Komponente (C).

Bevorzugte Katalysatoren sind die, bei denen der hochdisperse Träger Al₂O₃ und das Metall Pt, Pd oder Cu, insbesondere Pt ist.

Geeignete Katalysatoren sind von der Degussa AG erhältlich, z.B. 1% Pt auf gamma-Al₂O₃ oder 1% Pd + Pt auf gamma-Al₂O₃.

Die Katalysatoren dienen dazu, die Reaktion dahingehend zu steuern, daß kaum toxische gasförmige Abbrandprodukte, wie Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NO_x) und Ammoniak (NH₃) gebildet werden.

Die vorstehend genannten Katalysatoren sind besonders gut für die Verwendung in Gasgeneratortreibsätzen in Airbags geeignet.

Zusätzlich zu den Vorteilen, die sich aus der Verwendung der hochdispersen Metalloxide ergeben (Verringerung der festen Staubteilchen, d.h. von Grob- und Feinstaub) wird hier der ohnehin geringe Anteil an toxischen Gasen weiter reduziert.

5

Die Katalysatoren können aus ausgelösten, d.h. gebrauchten Airbags, als auch aus nicht ausgelösten, d.h. aus Airbags aus Alt-Kraftfahrzeugen nach bereits bekannten Verfahren recycelt werden. Dies führt zu einer Abfallentlastung der Umwelt und ermöglicht die Wiederverwendung der Katalysatormetalle. Das Katalysatormetall bzw. die Metallegierung wird während des Abbrands nicht oxidiert.

Der Katalysator muß nicht als zusätzlicher Bestandteil dem Gasgeneratortreibsatz zugesetzt werden, sondern der Katalysator ist Bestandteil einer ohnehin im Gasgeneratortreibsatz vorhandenen Komponente (Komponente C)).

15

20

10

Komponente (A) liegt in einer Menge von etwa 20 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 28 bis 52 Gew.-% und insbesondere von etwa 45 bis 51 Gew.-% vor, Komponente (B) in einer Menge von etwa 38 bis etwa 63 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 38 bis etwa 55 Gew.-% und insbesondere von etwa 39 bis 45 Gew.-% vor, Komponente (C) in einer Menge von etwa 5 bis 22 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 8 bis 20 Gew.-% und insbesondere von etwa 9 bis 11 Gew.-% und Komponente (D), sofern enthalten, in einer Menge von etwa 2 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 4 bis 10 Gew.-% vor, jeweils bezogen auf die Gesamtzusammensetzung des Gasgeneratortreibsatzes.

25

30

Wahlweise kann der Gasgeneratortreibstoff ferner als Komponente (E) ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel enthalten. Bevorzugte Bindemittel sind Celluloseverbindungen oder Polymerisate aus einem oder mehreren polymerisierbaren olefinisch ungesättigten Monomeren. Beispiele für Celluloseverbindungen sind Celluloseether, wie Carboxymethylcellulose, Methylcelluloseether, insbesondere Methylhydroxyethylcellulose. Eine gut verwendbare Methylhydroxyethylcellulose ist CULMINAL® MHEC 30000 PR der Firma Aqualon. Geeignete Polymerisate mit Bindewirkung sind Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylace-

tat, Polyvinylalkohol und Polyvinylbutyral, z.B. Pioloform® B (Firma Wacker Chemie, Burghausen).

Als Bindemittel, Komponente (E), kann auch ein in Wasser bei Raumtemperatur unlösliches Metallsalz der Stearinsäure, wie Aluminiumstearat, Magnesiumstearat, Calciumstearat oder Zinkstearat verwendet werden.

Graphit ist ebenfalls als Bindemittel geeignet.

10 Komponente (E) liegt in einer Menge von 0 bis 2 Gew.-% und vorzugsweise von 0,3-0,8 Gew.-% vor.

Das Bindemittel, Komponente (E), dient als Desensibilisierungsmittel und als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Granulat oder Tabletten (Pellets) aus dem Gasgeneratortreibstoff. Es dient ferner zur Verminderung der Hydrophilie und zur Stabilisierung der Gasgeneratortreibsätze.

Herstellungsvorschrift:

5

15

Allgemein erfolgte die Herstellung der Gasgeneratortreibstoffe (Beispiele 1 bis 57 der nachstehenden Tabelle I) und Gasgeneratortreibsätze nach folgendem Vorgehen:

Die grob vorgemischten Rohstoffe (Komponenten (A), (B), (C) und gegebenenfalls (D) und (E)) wurden mittels einer Kugelmühle gemahlen bzw. vorverdichtet.

- Das Granulieren der Gasgeneratortreibstoffmischung erfolgte in einem Vertikalmischer durch Zugabe von ca. 20 % Wasser beim Rühren und bei einer auf ca. 40°C erhöhten Temperatur. Nach kurzem Ablüften wurde die erhaltene Mischmasse bei Raumtemperatur durch eine Durchreibemaschine mit einem 1 mm-Sieb gerieben. Das auf diese Weise erhaltene Granulat wurde ca. 2 Stunden in einem Trockenofen bei 80°C getrocknet.
- Das fertige Granulat des Gasgeneratortreibstoffes (Kornverteilung 0-1 mm) wurde anschließend mit einer Rundläuferpresse zu Tabletten (Pellets) verpreßt. Diese Gasgeneratortreibsatzpellets wurden bei 80°C im Trockenofen nachgetrocknet.

PCT/DE99/00782 WO 99/48843 13

verwendeten Tabletten oder Pellets dem in den Gasgeneratoren aus Die Gasgeneratortreibstoff können nach bekannten Verfahren hergestellt werden, etwa durch Strangpressen, Extrudieren, in Rundläuferpressen oder Tablettiermaschinen. Die Größe der Pellets oder Tabletten hängt von der gewünschten Brennzeit im jeweiligen Anwendungsfall ab.

Der erfindungsgemäße Gasgeneratortreibstoff besteht aus nicht-toxischen, leicht herstellbaren und kostengünstigen Komponenten, deren Verarbeitung unproblematisch ist. Die Komponente, die weniger kostengünstig ist, nämlich das Katalysatormetall, kann nach bekannten Verfahren recycelt werden. Die thermische Stabilität der Komponenten bewirkt eine gute Lagerfähigkeit. Die Anzündbarkeit der Gemische ist gut. Sie brennen schnell und liefern große Gasausbeuten mit sehr geringen CO-, NO_x- und NH₃-Anteilen, die unterhalb der zulässigen Höchstgrenze liegen. Die erfindungsgemäßen Gemische sind daher zur Verwendung als Gaserzeugungsmittel in den verschiedenen Airbag-Systemen, als Löschmittel oder Treibmittel besonders geeignet.

Die nachstehenden Beispiele 1 bis 57 veranschaulichen die Erfindung, schränken diese jedoch nicht ein. Bei den Beispielen 15, 18 und 21 handelt es sich um Vergleichsbeispiele, bei denen herkömmliches ZrO₂, TiO₂ und Al₂O₃ verwendet wurde.

Tabelle I:

Die in der Tabelle angegebenen Indizes haben folgende Bedeutung:

25

20

5

10

- Titandioxid P25, Degussa AG 1
- 2 Zirkonoxid VP, Degussa AG
- Aluminiumoxid C, Degussa AG 3
- 4 Titandioxid Kronos 3025, Kronos Titan-GmbH
- 5 Zirkonoxid, Merck 30
 - Aluminiumoxid NO 615-30 II 24, Nabaltec 6
 - 7 Oxid. Katalysator 1% Pt auf Gamma-Aluminiumoxid, Degussa AG
 - 8 Oxid. Katalysator 1% Pd + Pt auf Gamma-Aluminiumoxid, Degussa AG
 - 9 Eisenoxid, Bayoxide E8710, Bayer AG
- Bentone EW, Rheox, Inc. 10 35
 - CULMINAL MHEC 30000 PR, Aqualon 11

<u>Tabelle I</u>

| | Beispiel Nr. | T | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------------------------------|-------|------|
| Λ - | ATZ | [%] | 30,2 | 32,8 | 29,75 | 29,7 | 29,75 | 29,7 |
| A = | NIGU | [%] | - 30,2 | 52,0 | 29,73 | - | 29,73 | 29,1 |
| | Ca-DCA | [%] | | | | _ | | |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | - | - | |
| | TAGN | [%] | - | _ | - | - | - | - |
| | GuNO ₃ | [%] | - | _ | - | - | - | _ |
| | 3 | | ! | | l <u>.</u> | | I | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 49,8 | - | 50,25 | - | 50,25 | - |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | 57,2 | - | 54,8 | - | 54,8 |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | TiO ₂ ¹ | [%] | _ | | 20,0 | 15,0 | _ | |
| - | | | | - | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 15.0 |
| | 2102 | [%] | - | | - | - | 20,0 | 15,0 |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷ | [%] | ı | - | | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| <u> </u> | Fig. 7(11) avid 9 | | | | | | I | |
| D = | Eisen(III)Oxid | [%] | 10,0 | | <u> </u> | - | - | - |
| | Aluminiumsilikat ¹⁰ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| _ | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| E = | Graphit | [%] | - | _ | - | - | - | - |
| l | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | - | - | - | _ | - | _ |
| <u> </u> | Polyvinylbutyral | [%] | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
| The | eoretische Werte: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| 1 | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 17,8 | 19,3 | 17,6 | 21,7 | 17,6 | 18,0 |
| | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 1780 | 2420 | 1780 | 2370 | 1780 | 2520 |
| <u>Ge</u> | messene Werte (in 60 dm³ Kanne |): | | | | | | |
| | Kohlenmonoxid | [ppm] | 4000 | 2800 | | 3300 | 3000 | 3300 |
| | Stickoxide | [ppm] | 150 | 300 | 200 | 350 | 200 | 250 |
| | Ammoniak | [ppm] | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Grobstaub in der Kanne | [g] | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| | Beispiel Nr. | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|--|----------|-------|------|-------------|----------|----------|------|
| Δ = | ATZ | [%] | 29,75 | 32,8 | 29,75 | 32,8 | 21,5 | 25,6 |
| ^ | NIGU | [%] | _ | - | | - | - | - |
| | Ca-DCA | [%] | - | - | - | | - | _ |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | - | - | |
| | TAGN | [%] | - | - | - | - | | |
| | GuNO ₃ | [%] | - ' | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 50,25 | - | 50,25 | - | 58,0 | - |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | • | 57,2 | - | 57,2 | - | 54,1 |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| C = | TiO ₂ 1 | [%] | - | - | - | - | - | 1 |
| | ZrO ₂ ² | [%] | _ | - | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁻⁷ | [%] | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| | | | | | | | | |
| D= | Eisen(III)oxid 9 | [%] | - | _ | - | | - | 5,0 |
| ļ | Aluminiumsilikat 10 | [%] | - | - | - | _ | _ | - |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | - | - | 10,0 | 5,0 |
| | | | | | | | | |
| E = | Graphit | [%] | | - | _ | | 0,5 | |
| | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | | - | - | - | - | - |
| | Polyvinylbutyral | [%] | - | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 0,3 |
| <u> </u> | | | ļ | | | | <u> </u> | |
| The | eoretische Werte: | | | | | | | |
| | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 17,6 | 19,3 | 17,6 | 19,3 | 16,8 | 16,8 |
| | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 1780 | | | 2420 | 2120 | 2420 |
| | The same and the s | | | | | | | |
| Ger | messene Werte (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | | |
| | Kohlenmonoxid | [ppm] | 2500 | 2300 | | 2100 | | 4000 |
| | Stickoxide | [ppm] | 200 | 250 | 200 | 250 | 400 | 250 |
| 1 | Ammoniak | [ppm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 |
| | Grobstaub in der Kanne | [g] | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |

| | Beispiel Nr. | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------|--|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A = | ATZ | [%] | - | - | - | _ | - | - |
| | NIGU | [%] | 48,2 | 47,0 | 47,0 | 48,5 | 47,0 | 47,0 |
| | Ca-DCA | [%] | • | - | - | - | - | - |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | - | - | - |
| 1 | TAGN | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | GuNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | *************************************** | | | | | | | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 41,3 | - | - | 41,0 | <u>-</u> | - |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | 42,5 | 42,5 | - | 42,5 | 42,5 |
| | NaNO ₃ | [%] | _ | - | _ | - | - | - |
| | | | | r · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 | |
| C = | TiO ₂ 1 oder 4 | [%] | 10,0 ¹ | 10,0 ¹ | 10,0 ⁴ | - | - | - |
| | ZrO ₂ ^{2 oder 5} | [%] | • | - | - | 10,0 ² | 10,0 ² | 10,0 ⁵ |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁻⁷ | [%] | - | | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | • | - | - |
| | | | | | | | | |
| D= | Eisen(III)oxid ⁹ | [%] | - | - | - | - | _ | _ |
| Ì | Aluminiumsilikat 10 | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | | - | - | - | - |
| <u> </u> | Graphit | [%] | | 0.5 | 0.5 | | I 0.5 | 0.5 |
| | The state of the s | | | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
| | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ Polyvinylbutyral | [%] [%] | 0.5 | - | - | - | - | - |
| | 7 Giyviriyibatyrai | [/0] | 0,5 | | - | 0,5 | - | - |
| | and the state of t | | | | | | | |
| med | oretische Werte: | | | - | | | | |
| l | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 23,8 | 23,1 | 23,1 | 23,9 | 23,1 | 23,1 |
| | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 2030 | 2490 | 2490 | 2080 | 2550 | 2550 |
| Gen | nessene Werte (in 60 dm³ Kann | e). | | | | | | |
| | Kohlenmonoxid | [ppm] | 8000 | 6500 | 8000 | 6500 | 6500 | 9000 |
| | Stickoxide | [mqq] | 600 | 450 | 8000 450 | 6500 800 | 6500 | 8000 |
| | Ammoniak | [ppm] | 100 | 0 | 0 | 150 | 700 | 800 0 |
| | Grobstaub in der Kanne | [g] | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,3 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |

| | Beispiel Nr. | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|
| A = | ATZ | [%] | | _ | - | - | - | - |
| • • | NIGU | [%] | 50,6 | 46,0 | 46,0 | 46,5 | 50,6 | 46,5 |
| | Ca-DCA | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | TAGN | [%] | | _ | - | - | - | - |
| | GuNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| B = | KNO ₃ | [%] | 39,4 | - | - | - | 39,4 | - |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | 43,5 | 43,5 | 38,5 | - | 38,5 |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| C = | TiO ₂ ¹ | [%] | - | - | - | - | _ | - |
| | ZrO ₂ ² | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ ^{3 oder 6} | [%] | 10,0 ³ | 10,0 ³ | 10,0 ⁶ | 15,0 ³ | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷ | [%] | - | - | - | | 10,0 | 15,0 |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Eisen(III)oxid ⁹ | [%] | | _ | _ | _ | - | |
| | Aluminiumsilikat 10 | [%] | _ | _ | _ | - | - | |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | | | | , | | | | · |
| E= | Graphit | [%] | - | 0,5 | 0,5 | - | | - |
| İ | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | | - | - | - | - | - |
| - | Polyvinylbutyral | [%] | - | - | | <u> </u> | - | - |
| | | - | | | | - | ····· | |
| The | eoretische Werte: | | | T | | | 1 | T ===. |
| | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 24,3 | 22,8 | 22,8 | 22,4 | 24,3 | 22,4 |
| - | Temperatur (p=135*10⁵Pa) | [K] | 2050 | 2380 | 2380 | 2330 | 2430 | 2330 |
| Ge | messene Werte (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | | |
| | Kohlenmonoxid | [ppm] | 5700 | 6000 | 8000 | 5000 | 4600 | 4200 |
| | Stickoxide | [ppm] | 300 | 450 | 600 | 300 | 200 | 250 |
| 1 | Ammoniak | [ppm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grobstaub in der Kanne | [g] | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,5 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Beispiel Nr. | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|----------|----------------|------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| A = ATZ | [%] | - | - | - | - | | |
| NIGU | [%] | 50,6 | 46,5 | 43,5 | 37,4 | 48,0 | - |
| Ca-DCA | [%] | | - | - | - | - | - |
| Na-DCA | [%] | - | _ | - | _ | - | - |
| TAGN | [%] | <u> </u> | - | | - | - | - |
| GuNO₃ | [%] | - | - | - | - | - | 51,7 |
| | | | | | | | <u> </u> |
| $B = KNO_3$ | [%] | 39,4 | - | 45,9 | - | 41,4 | - |
| Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | 38,5 | - | 52,1 | _ | 37,8 |
| NaNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| C = TiO ₂ ¹ | [%] | | _ | _ | _ | | |
| ZrO ₂ ² | [%] | | _ | | | - | - |
| Al ₂ O ₃ ³ | [%] | <u> </u> | | - | | - | - |
| $Al_2O_3 + 1\%Pt^{-7}$ | | | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| | [%] | - | - | - | - | - | - |
| Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | 10,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| D = Eisen(III)oxid 9 | [%] | | _ | 5,0 | _ | 5,0 | 5,0 |
| Aluminiumsilikat 10 | [%] | <u> </u> | _ | | | | 0,0 |
| Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | 5,0 | 10,0 | - | - |
| | | | | | | | |
| E = Graphit | [%] | | - | 0,6 | 0,5 | 0,6 | - |
| Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| Polyvinylbutyral | [%] | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Theoretische Werte: | | | | | | - <u>, - </u> | |
| Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 24,3 | 22,4 | 23,3 | 19,8 | 23,6 | 26,0 |
| Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 2430 | 2330 | 2130 | 2820 | 1970 | 2100 |
| <u>Gemessene Werte</u> (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | | |
| Kohlenmonoxid | [ppm] | 4500 | 4000 | 6300 | 6700 | 8000 | 5500 |
| Stickoxide | [ppm] | 250 | 250 | 400 | 450 | 150 | 900 |
| Ammoniak | [ppm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 |
| Grobstaub in der Kanne | [9] | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,6 |
| Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |

| Beispiel Nr. 31 32 33 34 35 A = ATZ | - 16,0 - 16,0 - - 58,0 |
|--|--|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 16,0 - - 58,0 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 58,0 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 58,0 |
| | 58,0 |
| $B = \frac{KNO_3}{Sr(NO_3)_2} \qquad [\%] \qquad - \qquad - \qquad 57,2 \qquad - \\ \hline \frac{Sr(NO_3)_2}{NaNO_3} \qquad [\%] \qquad 62,2 \qquad 45,5 \qquad 54,6 \qquad - \qquad 53,8 \\ \hline \\ C = \frac{TiO_2^{-1}}{ZrO_2^{-2}} \qquad [\%] \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \\ \hline \\ \frac{Al_2O_3^{-3}}{Al_2O_3 + 1\%Pt^{-7}} \qquad [\%] \qquad 10,0 \qquad 8,0 \qquad 10,0 \qquad 10,0 \qquad 10,0 \\ \hline \\ E = \frac{NO_3^{-1}}{IO_3^{-1}} \qquad [\%] \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad $ | 58,0 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - |
| $C = \frac{\text{TiO}_{2}^{-1}}{\text{ZrO}_{2}^{-2}} \qquad \qquad [\%] \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad - \qquad $ | |
| ZrO ₂ ² [%] | |
| ZrO ₂ ² [%] | T |
| Al ₂ O ₃ ³ [%] 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷ [%] | - |
| Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷ [%] | - |
| A12O3 + 170Ft [70] | 10,0 |
| Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ [%] | - |
| | <u>-</u> |
| | |
| D = Eisen(III)oxid 9 [%] | - |
| Aluminiumsilikat 10 [%] | - |
| Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ [%] | _ |
| | |
| E = Graphit [%] | - |
| Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ [%] - 0,5 | - |
| Polyvinylbutyral [%] | <u> </u> |
| | |
| Theoretische Werte: | |
| Gasausbeute (V=konstant) [mol/kg] 11,4 22,5 15,8 14,0 17,4 | 14,7 |
| Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) [K] 2440 2470 2420 1780 2230 | 1780 |
| Gemessene Werte (in 60 dm³ Kanne): | |
| | 450 |
| | 100 |
| | 2 |
| Ammoniak [ppm] 0 0 0 50 3 Grobstaub in der Kanne [g] 2,2 0,6 1,2 3,2 1,3 | |
| Feinstaub in der Kanne [g] 2,2 0,0 1,2 3,2 1,3 | 1,5 |

| Beispiel Nr. | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-------------|----------|
| A = ATZ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| NIGU | [%] | - | - | - | - | - | - |
| Ca-DCA | [%] | 26,0 | 28,7 | - | - | | - |
| Na-DCA | [%] | - | - | 28,5 | 28,5 | _ | - |
| TAGN | [%] | - | - | - | - | 48,6 | 22,7 |
| GuNO₃ | [%] | | | - | - | - | 22,7 |
| | | | | | | <u> </u> | <u> </u> |
| $B = KNO_3$ | [%] | - | 61,3 | - | 61,0 | 41,4 | 34,6 |
| Sr(NO ₃) ₂ | [%] | 59,6 | - | 61,5 | - | - | - |
| NaNO ₃ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| C = TiO ₂ ¹ | 50/3 | | l | | | | |
| | [%] | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| ZrO ₂ ² | [%] | | - | - | - | - | - |
| Al ₂ O ₃ ³ | [%] | - | - | - | _ | 10,0 | 20,0 |
| Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁻⁷ | [%] | - | - | - | | - | - |
| Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| D = Figor/III)ovid 9 | | | | r | T | | |
| D = Eisen(III)oxid | [%] | | - | | - | | _ |
| Aluminiumsiikat | [%] | <u> </u> | - | - | _ | - | |
| Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | | - | - | - | - | - |
| E = Graphit | [%] | - | | _ | _ | - | _ |
| Methylhydroxyethylcellulose ¹ | | 0,4 | _ | | | - | - |
| Polyvinylbutyral | [%] | - | _ | - | 0,5 | - | - |
| | | | | | | | |
| Theoretische Werte: | | | | | | | |
| Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 10,9 | 11,7 | 9,7 | 10,7 | 26,2 | 23,4 |
| Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 2400 | 1780 | 2240 | 1780 | 2140 | 1800 |
| Gemessene Werte (in 60 dm³ Kan | no): | | | | | | |
| Kohlenmonoxid | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4500 | 1000 | | | | |
| Stickoxide | [ppm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Ammoniak | [ppm] | 300 | 800 | 500 | 1000 | 150 | 350 |
| Grobstaub in der Kanne | [ppm] | 10 1,0 | 5 1.7 | 15 | 3 | 160 | 24 |
| Feinstaub in der Kanne | [g] [g] | 0,4 | 1,7 0,5 | 1,1 0,3 | 1,5 | 1,4 | 0,8 |
| The state of the s | [8] | U,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |

| | Beispiel Nr. | Т | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------------|---|----------|----------|------|-----------|-------------|------|---------------------------------------|
| <u> </u> | ATZ | [%] | 17,7 | | | | | - |
| ^- | NIGU | [%] | | | | - | | |
| | Ca-DCA | [%] | | | 18,8 | - | - 1 | |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | | - | - |
| | TAGN | [%] | 17,7 | - | - | - 1 | | |
| | GuNO ₃ | [%] | - | 54,2 | 18,8 | 50,0 | 50,0 | 51,5 |
| | | | | | I. | | | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 44,6 | 35,8 | 52,4 | | - | - |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | - | - | 39,4 | 39,4 | 38,0 |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | |
| C = | TiO ₂ 1. | [%] | - | - | - | - | 10,0 | - |
| | ZrO ₂ ² | [%] | - | - | - | - | - | 10,0 |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁷ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| D = | Eisen(III)oxid ⁹ | [%] | - | 5,0 | | - | - | - |
| 1 | Aluminiumsilikat 10 | [%] | - | - | - | - | _ | - |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | | - | - | - | - | - |
| <u> </u> | | f0/ 1 | | Ι | · · · · · | 0.6 | 0.6 | |
|] - = | Graphit | [%] | | | - | 0,6 | 0,6 | - |
| 1 | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | - | - | - | - | - | 0,5 |
| - | Polyvinylbutyral | [%] | - | | - | | _ | <u>-</u> |
| | | | <u> </u> | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| The | oretische Werte: | | Ì | | | | | |
| | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 20,0 | 26,6 | 16,9 | 25,1 | 25,1 | 25,7 |
| | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 1810 | 1780 | 1780 | 2120 | 2130 | 2170 |
| | 2 | | | | | | | |
| <u>Ger</u> | messene Werte (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | , | |
| 1 | Kohlenmonoxid | [ppm] | 1000 | 5000 | 7000 | 6000 | 4000 | 3500 |
| | Stickoxide | [ppm] | 150 | 400 | 150 | 800 | 100 | 500 |
| | Ammoniak | [ppm] | 50 | 100 | 150 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | Grobstaub in der Kanne | (g) | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |

| | Beispiel Nr. | | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|--------------|--|----------|----------------|----------|------|------|------|------|
| A = | ATZ | [%] | 29,75 | 30,2 | 30,2 | 26,5 | 26,8 | 33,7 |
| | NIGU | [%] | - | - | - | 8,0 | - | - |
| | Ca-DCA | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | | - | - |
| | TAGN | [%] | - | - | - | - | - | _ |
| | GuNO₃ | [%] | - | - | - | - | 8,0 | - |
| | Total Transfer of the Control of the | | | | | | | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 50,25 | 49,8 | 49,8 | 32,5 | 32,2 | 56,3 |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | • | - | - | + | - | - |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | _ | 15,0 | 15,0 | - |
| | | | <u> </u> | | ···· | | | |
| C = | TiO ₂ ¹ | [%] | - | - | - | - | - | 10,0 |
| | ZrO ₂ ² | [%] | 3,0 | 10,0 | 1 | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁻⁷ | [%] | • | - | - | - | - | - |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | 3,0 | - | - | - | ŧ | - |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| D= | Eisen(III)oxid ⁹ | [%] | | - | - | | - | - |
| | Aluminiumsilikat 10 | [%] | - | - | 10,0 | - | i | - |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Graphit | ro/ 1 | | | | | | İ |
| - | | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | - | - | - | - | - | - |
| | Polyvinylbutyral | [%] | - - | <u>-</u> | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| The | oretische Werte: | | | | | | | |
| | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 17,6 | 17,8 | 19,3 | 19,4 | 19,7 | 19,8 |
| | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 1780 | 1780 | 1920 | 1800 | 1780 | 1820 |
| Con | nessene Werte (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | | |
| <u> </u> | | | 0000 | 2000 | 4500 | 0500 | 0500 | 0000 |
| | Kohlenmonoxid | [ppm] | 2600 | 3000 | 4500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| | Stickoxide Ammoniak | [ppm] | 300 | 200 | 300 | 800 | 500 | 250 |
| | Grobstaub in der Kanne | [ppm] | 23 | 50 | 50 | 0 | 5 | 300 |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| | I chistaup in dei Naillie | [g] | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

| | Beispiel Nr. | | 55 | 56 | 57 | | | |
|----------|---|----------|-------|-------------|-------------|--|----------|--|
| Δ= | ATZ | [%] | 30,35 | 31,66 | 29,75 | | | |
| ` | NIGU | [%] | _ | - | - | | | |
| Ì | Ca-DCA | [%] | - | - | - | | | |
| | Na-DCA | [%] | - | - | - | | | |
| ŀ | TAGN | [%] | - | - | - | | | |
| | GuNO ₃ | [%] | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | |
| B = | KNO ₃ | [%] | 49,65 | - | 50,25 | | | |
| | Sr(NO ₃) ₂ | [%] | - | 56,34 | - | ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | NaNO ₃ | [%] | - | - | - | | | |
| | | | | | | | • | |
| C = | TiO ₂ 1 | [%] | - | - | - | | | |
| | ZrO ₂ ² | [%] | - | - | - | | | |
| | Al ₂ O ₃ ³ | [%] | 10,0 | 9,0 | 20,0 | | | |
| | Al ₂ O ₃ + 1%Pt ⁻⁷ | [%] | - | - | - | | | |
| | Al ₂ O ₃ + 1%(Pd+Pt) ⁸ | [%] | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | |
| D= | Eisen(III)oxid 9 | - [%] | 6,0 | - | - | 1 | | |
| 1 | Aluminiumsilikat 10 | [%] | 4,0 | 3,0 | - | | | |
| | Siliziumnitrid Si ₃ N ₄ | [%] | - | - | - | | | |
| | | | | | 1 | | | |
| E= | Graphit | [%] | | - | - | | | |
| 1 | Methylhydroxyethylcellulose ¹¹ | [%] | - | - | | | | |
| | Polyvinylbutyral | [%] | - | - | - | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| The | eoretische Werte: | | | | | | | |
| | Gasausbeute (V=konstant) | [mol/kg] | 18,2 | 18,8 | 17,6 | T . | | |
| | | 1 | 1780 | | | | <u> </u> | + |
| <u> </u> | Temperatur (p=135*10 ⁵ Pa) | [K] | 1/60 | 2390 | 1 1/60 | l | <u> </u> | |
| Ge | messene Werte (in 60 dm³ Kanne): | | | | | | | |
| 1 | Kohlenmonoxid | [ppm] | 6000 | 7500 | 3500 | | | |
| | Stickoxide | [ppm] | 100 | 250 | 400 | ļ | | |
| 1 | Ammoniak | [ppm] | 150 | 0 | 0 | | | |
| | Grobstaub in der Kanne | [g] | 1,5 | 0,7 | 0,7 | | | |
| | Feinstaub in der Kanne | [g] | 0,4 | 0,3 | 0,3 | <u> </u> | 1 | |

Die Abbrände wurden in einem praxisnahen Gasgeneratorgehäuse für den 60 Liter Fahrer-Airbag durchgeführt, mit Originalabmessungen, -anzünder und Filterpaket aus Edelstahl.

Das eingesetzte Gasgeneratortreibsatzgewicht betrug 50 bis 55 g, je nach Gasausbeute der jeweiligen Gasgeneratortreibstoff-Rezeptur.

5

15

20

25

Die Pellets hatten je nach Abbrandeigenschaften einen Durchmesser von 4 bis 6 mm, bei einer Pellethöhe von 1,5 bzw. 2,1 mm.

Die Gasausbeute und die Temperatur liegt im für Gasgeneratortreibstoffe für Airbags günstigen Bereich.

Bei der Angabe "Grobstaub" und "Feinstaub" in der Tabelle handelt es sich um den Schmutz in der Kanne nach der Verbrennung.

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen gemessenen Werte für CO, NO_x und NH₃ beziehen sich auf eine 60 Liter-Kanne. Hierbei handelt es sich um gute Werte für einen nicht optimierten Versuchsgasgenerator.

- Aus dem Vergleich der Beispiele 14 mit 15, 17 mit 18 und 20 mit 21 ist der Effekt der hochdispersen Oxide im Vergleich zu den herkömmlichen Oxiden ersichtlich. Die Verringerung des Partikelausstoßes (Grob -und Feinstaub) betrug bei dem System Nitroguanidin/ Strontiumnitrat aufgrund der speziellen, erfindungsgemäß verwendeten hochdispersen Schlackenfänger (C) ca. 20 bis 40% im Vergleich zu den herkömmlichen Oxiden gleicher chemischer Strukturformel, aber geringerer spezifischer Oberfläche. Ebenfalls ersichtlich ist die Verringerung der toxischen Gasanteile um ca. 10 bis 25% bedingt durch die Verbesserung der Verbrennung aufgrund der speziellen, erfindungsgemäß verwendeten Schlackenfänger (C) und deren Eigenschaften.
- Weiterhin ist aus dem Vergleich, z.B. der Gasgeneratortreibstoffe der Beispiele 2 mit 8 und 10 der zusätzliche günstige Effekt bei der Verwendung von mit Katalysatoren dotierten hochdispersen Schlackenfängern (C) auf die Bildung von toxischen Gasanteilen ersichtlich.

WO 99/48843 PCT/DE99/00782

Der Anteil an CO und NO_x liegt bei den Beispielen 8 und 10 (mit Katalysator) unter den in Beispiel 2 (ohne Katalysator, aber ansonsten mit gleicher Zusammensetzung) angegebenen Werte.

5 Besonders bevorzugte Zusammensetzungen sind die der Beispiele 14, 17 und 20.

10

Die thermodynamischen Daten der einzelnen Gasrezepturen wurden auf den Sauerstoffbilanzüberschuß hin berechnet, der möglichst wenig toxische Gasentwicklung beim Abbrand versprach.

15

25

30

Patentansprüche

- 10 1. Gasgeneratortreibstoff, umfassend
 - (A) mindestens einen Brennstoff aus der Gruppe bestehend aus Guanidiniumnitrat (GUNI; GuNO₃), Dicyanamid, Ammoniumdicyanamid, Natriumdicyanamid (Na-DCA), Kupferdicyanamid, Zinndicyanamid, Calciumdicyanamid (Ca-DCA), Guanidiniumdicyanamid (GDCA), Aminoguanidiniumbicarbonat (AGB), (AGN), Triaminoguanidiniumnitrat (TAGN), Aminoguanidiniumnitrat Nitroguanidin (NIGU), Dicyandiamid (DCD), Azodicarbonamid (ADCA) sowie Tetrazol (HTZ), 5-Aminotetrazol (ATZ), 5-Nitro-1,2,4-triazol-3-on (NTO), deren Salze und deren Gemische,
- 20 (B) mindestens ein Alkali- oder Erdalkalinitrat oder Ammoniumnitrat, -chlorat oder -perchlorat,
 - (C) mindestens einen hochschmelzenden, im wesentlichen chemisch inerten Schlackenfänger, ausgewählt aus der Gruppe umfassend Al₂O₃, TiO₂ und ZrO₂ in hochdisperser Form oder Gemische davon.
 - 2. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 1, wobei Komponente (A) in einer Menge von etwa 20 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 28 bis 52 Gew.-% und insbesondere von etwa 45 bis 51 Gew.-%, Komponente (B) in einer Menge von etwa 38 bis etwa 63 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 38 bis etwa 55 Gew.-% und insbesondere von etwa 39 bis 45 Gew.-%, Komponente (C) in einer Menge von etwa 5 bis 22 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 8 bis 20 Gew.-% und insbesondere von etwa 9 bis 11 Gew.-% vorliegt.

15

- 3. Gasgeneratortreibstoff nach Anspruch 1 oder 2, wobei Komponente (A) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Nitroguanidin, 5-Aminotetrazol, Dicyandiamid, Dicyanamid, Natrium- und Calciumdicyanamid und Guanidiniumnitrat, und deren Gemische.
- 5 4. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei Komponente (B) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Natrium-, Kalium- oder Strontiumnitrat.
 - 5. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei Komponente (C) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus hochdispersem Al₂O₃, hochdispersem TiO₂ oder hochdispersem ZrO₂.
 - Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 5, wobei Komponente (C) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus hochdispersem Al_2O_3 mit einer spezifischen Oberfläche von 100 +/- 15 m²/g, hochdispersem TiO_2 mit einer spezifischen Oberfläche von 50 +/- 15 m²/g oder hochdispersem ZrO_2 mit einer spezifischen Oberfläche von 40 +/- 10 m²/g.
 - 7. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 5, wobei ein Teil der Komponente (C) als Träger dient, auf dem ein Platinmetall oder eine Metallegierung aus Platinmetallen oder Kupfer in einer katalytisch wirksamen Schichtdicke aufgebracht ist.
 - 8. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 7, wobei das Platinmetall ausgewählt ist aus Ruthenium (Ru), Osmium (Os), Rhodium (Rh), Iridium (Ir), Palladium (Pd) oder Platin (Pt).
- 9. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 7, wobei die Metallegierung aus Platinmetallen ausgewählt ist aus Pt/Pd- und Pt/Rh-Legierungen.
 - 10. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei der Gewichtsanteil des Katalysators an der Komponente (C) 0,1-5 Gew.-%, vorzugsweise 0,2-1,2 Gew.-% beträgt.
- 30 11. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei Komponente (A) Nitroguanidin ist, Komponente (B) Strontiumnitrat ist und Komponente (C) hochdisperses Al₂O₃, TiO₂ oder ZrO₂ ist.


- 12. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 11, wobei Komponente (A) in einer Menge von 45 bis 51 Gew.-% vorliegt, Komponente (B) in einer Menge von 39 bis 45 Gew.-% vorliegt und Komponente (C) in einer Menge von 9 bis 11 Gew.-% vorliegt, jeweils bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.
- 13. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei zusätzlich Komponente (D) mindestens ein Schlackenbildner, ausgewählt aus Alkali- und Erdalkalimetallcarbonaten, Alkalimetall- oder Erdalkalimetalloxiden, Silikaten, Aluminiaten, Aluminiumsilikaten, Siliciumnitrid (Si₃N₄) und Eisen(III)oxid anwesend ist.
 - 14. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 13, wobei Komponente (D) in einer Menge von etwa 2 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise in einer Menge von etwa 4 bis 10 Gew.-% vorliegt.
- 15 15. Gasgenertortreibstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei zusätzlich Komponente (E) mindestens ein in Wasser bei Raumtemperatur lösliches Bindemittel enthalten ist.
- 16. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 15, wobei das Bindemittel ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Celluloseverbindungen, Polymerisaten aus einem oder mehreren polymerisierbaren olefinisch ungesättigten Monomeren, einem in Wasser bei Raumtemperatur unlöslichen Metallsalz der Stearinsäure oder Graphit.
- 17. Gasgenertortreibstoff nach Anspruch 15 oder 16, wobei das Bindemittel in einer Menge von 0 bis 2 Gew.-%, vorzugsweise von 0,3-0,8 Gew.-% vorliegt.
 - 18. Verwendung des Gasgeneratortreibstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 17 als Gaserzeugungsmittel in Airbags, als Löschmittel oder Treibmittel.

PCT


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts | WEITERES | siehe Mitteilung über di | e Übermittlung des internationalen |
|--|--|--|--|
| 95-2 PCT | VORGEHEN | zutreffend, nachstehen | ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit der Punkt 5 |
| Internationales Aktenzeichen | Internationales Anmeldo (Tag/Monat/Jahr) | edatum | (Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) |
| PCT/DE 99/00782 | 17/03/19 | 99 | 20/03/1998 |
| Anmelder | <u> </u> | | |
| | | | |
| NIGU CHEME GMBH et al. | | | |
| | | | |
| Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int | | | rstellt und wird dem Anmelder gemäß |
| · · | | | |
| Dieser internationale Recherchenbericht umfa | | Blätter. | Heterlagen zum Stand der Technik hei |
| Darüber hinaus liegt ihm jev | velis eine Kopie der in die | sem Bericht genannten | Unterlagen zum Stand der Technik bei. |
| Grundlage des Berichts | | | |
| a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing | | | |
| Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) | | ner bei der Behörde ein | gereichten Übersetzung der internationalen |
| b. Hinsichtlich der in der internationale | n Anmeldung offenbarten | | Aminosäuresequenz ist die internationale |
| Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| zusammen mit der internation | onalen Anmeldung in com | puterlesbarer Form einq | gereicht worden ist. |
| bei der Behörde nachträglic | h in schriftlicher Form ein | gereicht worden ist. | |
| bei der Behörde nachträglic | • | - | |
| Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung | nträglich eingereichte sch im Anmeldezeitpunkt hina | riftliche Sequenzprotoko usgeht, wurde vorgeleg | oll nicht über den Offenbarungsgehalt der pt. |
| Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt. | mputerlesbarer Form erfa | ßten Informationen den | n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, |
| 2. Bestimmte Ansprüche hal | oen sich als nicht reche | r chierbar erwiesen (sie | ehe Feld I). |
| 3. Mangelnde Einheitlichkeit | der Erfindung (siehe Fe | ld II). | |
| Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin | duna | | |
| X wird der vom Anmelder eing | _ | nigt. | |
| wurde der Wortlaut von der | _ | _ | |
| | | | |
| | | | |
| 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung | | | |
| wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Si | egel 38.2b) in der in Feld l e innerhalb eines Monats | II angegebenen Fassun | ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen |
| Folgende Abbildung der Zeichnungen | • | ung zu veröffentlichen: | Abb. Nr |
| wie vom Anmelder vorgesch | | | keine der Abb. |
| weil der Anmelder selbst ke | ine Abbildung vorgeschla | gen hat. | |
| weil diese Abbildung die Erl | indung besser kennzeich | net. | |
| | | | |



INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 C06D5/06 C06B23/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE


Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 6 \ C06D \ C06B$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|--|------------------------|
| (| DE 94 16 112 U (CONTEC - CHEMIEANLAGEN GMBH) 15. Dezember 1994 (1994-12-15) Seite 3, Zeile 12 - Zeile 31; Ansprüche & DE 44 35 790 A in der Anmeldung erwähnt | 1,15-18 |
| X Y | WO 96 25375 A (ROYAL ORDNANCE PLC) 22. August 1996 (1996-08-22) Seite 4, Zeile 5 - Zeile 9; Ansprüche | 1-6,11, 18 12-14 |
| Y | US 5 035 757 A (D.R. POOLE) 30. Juli 1991 (1991-07-30) Spalte 4, Zeile 62 - Zeile 64; Ansprüche; Beispiele 1,4,5 Spalte 5, Zeile 21 - Zeile 23 & EP 0 482 852 A in der Anmeldung erwähnt | 1,12-14, 18 |
| | -/ | |


| Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen | X Siehe Anhang Patentfamilie | | | |
|---|--|--|--|--|
| Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist | | | |
| Datum des Abschlusses der internationalen Recherche | Absendedatum des internationalen Recherchenberichts | | | |
| 16. August 1999 | 24/08/1999 | | | |
| Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde | Bevollmächtigter Bediensteter | | | |
| Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Schut, R | | | |



INTERNATIONALEP RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

| <u>`</u> | ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | 75 |
|------------|--|--------------------|
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| Y | US 5 143 567 A (R.D. TAYLOR ET AL.) 1. September 1992 (1992-09-01) Spalte 3, Zeile 25 - Zeile 35 Spalte 4, Zeile 59 - Zeile 60 | 1,18 |
| Υ | EP 0 661 253 A (MORTON INTERNATIONAL, INC.) 5. Juli 1995 (1995-07-05) Seite 3, Zeile 14 - Zeile 23; Ansprüche | 1,18 |
| Υ | EP 0 763 512 A (OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) 19. März 1997 (1997-03-19) Seite 4, Zeile 17 - Zeile 54; Ansprüche | 1,18 |
| A | EP 0 659 714 A (MORTON INTERNATIONAL, INC.) 28. Juni 1995 (1995-06-28) Seite 3, Zeile 1 - Zeile 24; Ansprüche | 1,18 |
| A | DE 195 05 568 A (DYNAMIT NOBEL AG) 22. August 1996 (1996-08-22) Seite 4, Zeile 25 - Seite 5, Zeile 10 Seite 4, Zeile 19 - Zeile 21 | 7-10 |
| A | DE 44 01 214 C (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.) 2. März 1995 (1995-03-02) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche | 7–10 |
| | | |
| 1 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



VERTRAG ÜBER DIE NTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERIGH

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

| | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , |
|-------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | n des Anmelders oder Anwalts | WEITERES VORGEHEN | | ilung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) |
| 95-2 PCT | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Internationa PCT/DE9 | les Aktenzeichen | Internationales Anmeldedatum(7 17/03/1999 | ag/Monat/Jahr) | Prioritätsdatum (<i>Tag/Monat/Tag</i>) 20/03/1998 |
| | | <u> </u> | | 20/03/1996 |
| C06D5/06 | , , | nationale Klassifikation und IPK | | |
| | | | | |
| ļ | | | | |
| Anmelder | | | | |
| NIGU CH | EMIE GMBH et al. | | | |
| 1. Diese | r internationale vorläufige Pri | ifungsbericht wurde von der m | t der internati | onale vorläufigen Prüfung beauftragte |
| Behör | de erstellt und wird dem Ann | nelder gemäß Artikel 36 übermi | ttelt. | |
| | | | | |
| 2. Diese | r BERICHT umfaßt insgesam | t 5 Blätter einschließlich diese | s Deckblatts. | |
| . ⊠ A | ußerdem liegen dem Bericht | ANI AGEN hei: dahei handelt i | es sich um Blä | ätter mit Beschreibungen, Ansprüchen |
| l ui | nd/oder Zeichnungen, die ge | ändert wurden und diesem Ber | icht zugrunde | liegen, und/oder Blätter mit vor dieser |
| В | ehörde vorgenommenen Ber | ichtigungen (siehe Regel 70.16 | und Abschni | itt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). |
| Diese | Anlagen umfassen insgesar | nt 3 Blätter. | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. Diese | r Bericht enthält Angaben zu | folgenden Punkten: | | |
| 1 | ☐ Grundlage des Bericht | S | | |
| 11 | ☐ Priorität | | | |
| 100 | ☐ Keine Erstellung eines | Gutachtens über Neuheit, erfin | nderische Täti | igkeit und gewerbliche Anwendbarkeit |
| IV | MangeInde Einheitlich | keit der Erfindung | | |
| V | | ng nach Artikel 35(2) hinsichtlic arkeit; Unterlagen und Erklärur | | , der erfinderische Tätigkeit und der |
| VI | ☐ Bestimmte angeführte | • | gen zur Oldiz | ang dieser i esterending |
| VII | | internationalen Anmeldung | | |
| VIII | | jen zur internationalen Anmeld | ung | |
| | | | | |
| | · | | | |
| Datum der I | Einreichung des Antrags | Datun | der Fertigstelli | ung dieses Berichts |
| | | | 6. 05. 00 | _ |
| 05/10/1999 | | | O. BALLA | |
| Alors a series | Dogtopophyift des with des in the control | and a well a well and a well and a well and a well and a well and a well a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well a well and a well and a well a well and a well and a well and a well and a well and a well and a well a well and a well and a well | mächtist - D. 1 | ionatator |
| ľ | Postanschrift der mit der internati auftragten Behörde: | onalen vorlautigen Bevol | mächtigter Bed | IENSIEE |
| <u>"</u> | Europäisches Patentamt - P.B. | | . D | |
| <i>9))</i> | NL-2280 HV Rijswijk - Pays Ba Tel. +31 70 340 - 2040 Tx; 31 (| | τ, Η | |
| | Fax: +31 70 340 - 3016 | • | r .421 70 240 2 | 303 |

Tel. Nr. +31 70 340 3293

. and the second of the second o and the second control of the second control of the control of the control of the control of the second second

I. Grundlag des B richts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)*:

| | nicht beigefügt, weil sie keine Anderungen enthalten.): | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------|--------|
| Beschreibung, Seiten: | | | | | | | | OIPE | | |
| | 1-25 | 5 | ursprüngliche | e Fass | ung | | | SEP 1 | 9 2000 (34) | |
| Patentansprüche, Nr.: | | | | | | TRADEMARKS | | | | |
| | 1-16 | 6 | eingegangen | am | : | 27/04/2000 | mit Schreiben | vom | 27/04/2000 | |
| | | _ | | | | | | | | |
| 2. | Auf | Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: | | | | | | | | |
| | | Beschreibung, | Seiten: | | | | | | | |
| | | Ansprüche, | Nr.: | | | | | | | |
| | | Zeichnungen, | Blatt: | | | | | | | |
| 3. | | Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): | | | | | | | | |
| 4. | Etw | aige zusätzliche B | emerkungen: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ٧. | | gründete Feststell | | | | | | | | nd der |
| | _ | verblichen Anwen | dbarkeit; Unt | erlage | n und Erkläi | rungen zur : | Stützung diese | r Fests | stellung | |
| 1. | Fes | tstellung | | | | | • | | | |
| | Neu | ıheit (N) | | Ja: Nein: | Ansprüche Ansprüche | 1-16 | | | | |
| | Erfir | nderische Tätigkeit | (ET) | Ja: Nein: | Ansprüche Ansprüche | 5-8 1-4,9-16 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

. .

∴ Significant (Applicable)

SEP 1 9 2000

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der Graden erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

In diesem Internationalen Vorläufigen Prüfungsbericht sind folgende, im Recherchenbericht zitierten Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D2: EP-A-659714 (Morton International, INC.) D7: DE-U-9416112.7 (Contec -

D3: EP-A-661253 (Morton International, INC.) Chemieanlagen GmbH)

D5: US-A-5143567 (R.D. Taylor et al.) Kabushiki Kaisha)

1)Neuheit

1a)Die spezifischen Oberflächen der chemisch inerten Schlackenfänger, Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1, werden nicht in den Entgegenhaltungen D1 - D8 erwähnt. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 16 wird deshalb als neu betrachtet und erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.

1b)Die abhängigen Ansprüche 2-15 enthalten zusätzliche Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1, führen zu einem neuen Gegenstand und erfüllen deshalb die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.

2)In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit

Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1

2a1)D1 (vgl. Anspruch 5 und Seite 4, Zeilen 5-9) offenbart einen Gasgeneratortreibstoff für Airbags, der Nitroguanidin, ein Alkali- oder Erdalkalinitrat und Al₂O₃ bevorzugt in fein verteilter Form enthält.

2a2)D2 (vgl. Beispiele 1-3) offenbart Gasgeneratortreibstoffe für Airbags, die

.

garante de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la

Aminotetrazol, Strontiumnitrat und Al₂O₃ mit einem Teilchengröβe von 30nm enthalten.

2a3)Die Verwendung von sehr fein verteilten Metalloxiden zur Reduzierung vortoxischen gasförmigen Abbrandprodukten ist aus D8 (vgl. Seite 4, Zeilen 17-5 bekannt.

2a4)Die Verwendung von hochdispersen Metalloxiden als Schlackenfänger ist bekannt aus D7 (vgl. Seite 3, Zeile 12-16).

2a5)Die in Anspruch 1 genannten Komponenten C sind aus D1 (vgl. Anspruch 1), D2 (vgl. Beispiele 1-3), D4 (vgl. Spalte 4, Zeilen 62-64) und/oder D5 (vgl. Spalte 3, Zeilen 25-35 und Spalte 4, Zeilen 59-60) bekannt.

2a6)Obgleich die spezifischen Oberflächen, Merkmale des Anspruchs 1, nicht explizit in D1 - D8 erwähnt werden, würde der Fachmann im Hinblick auf dem in D1, D2, D7 und D8 beschriebenen Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun hochdisperse Schlackenfänger in Gasgeneratortreibstoffe anwenden. Deshalb kann der Gegenstand der Ansprüche 1 und 16 im Hinblick auf dem in D1, D2, D7 und D8 beschriebenen Stand der Technik nicht als erfinderisch anerkannt werden (Artikel 33(3) PCT).

2b) Merkmale der abhängigen Ansprüche

2b1)Die Mengenangaben der Komponenten A, B und C, **Merkmale der Ansprüche 2 und 10**, sind aus D1 (vgl. Anspruch 6), D2 (vgl. Beispiele 1-3) und/oder D7 (vgl. Anspruch 2) bekannt.

2b2)Die in Anspruch 3 genannten Komponenten A sind aus D1 (vgl. Anspruch 1), D2 (vgl. Beispiele 1-3) und D3 (vgl. Anspruch 1 und Beispiele 1-4) bekannt.

2b3)Die in Anspruch 4 genannten Komponenten B sind aus D1 (vgl. Seite 4, Zeilen 5-9) bekannt.

2b4) Das Merkmal des Anspruchs 9 kann nicht als erfinderisch im Hinblick auf den in D1 (vgl. Seite 4, Zeilen 5-9 und Anspruch 4) und D4 (vgl. Spalte 4, Zeilen 62-64) beschriebenen Stand der Technik anerkannt werden.

c

2b5)Die in Anspruch 11 genannten Komponenten D und die Mengenangaben, Merkmale des Anspruchs 12, sind aus D4 (vgl. Ansprüche 1 und 5) bekannt.

2b6)Die in Ansprüche 13-15 genannten Komponenten E sind aus D7 (vgl. Seite 4, Zeilen 20-31) und D3 (vgl. Seite 3, Zeilen 19-23) bekannt.

2b7)Die abhängigen Ansprüche 2-4,9-15 scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs außer Ansprüchen 5-8, auf den die Ansprüche 2-4,9-15 rückbezogen sind, zu einem auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten. Die abhängigen Ansprüche 2-4,9-15 erfüllen somit nicht das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium.

2c) Die Merkmale der Ansprüche 5-8 werden nicht in dem zitierten Stand der Technik erwähnt. Nur die Verwendung von Platinmetallen in Gasgeneratortreibstoffen ist aus D6 (vgl. Seite 4, Zeilen 49-53 und Anspruch 14) bekannt. Die Merkmale der Ansprüche 5-8 werden als erfinderisch betrachtet und erfüllen deshalb die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT.

• •